

舗装補強用エポキシ樹脂



KDコート

トップ・ジョイント

BY KINDAI KASEI

● トップコート

・排水性舗装の表面に塗布し、皮膜形成することにより、磨耗や骨材飛散などに対する耐久性を向上させ、骨材の剥離及び舗装面の損傷を防止する。

● ジョイント

・排水性舗装の施工ジョイント部の表面に塗布し、皮膜形成することにより、排水機能を損なうことなく、磨耗や骨材飛散などに対する耐久性を向上させ、ジョイント部の剥離、開き、損傷を防止する。

● 用途

排水性舗装の表面及びジョイント部の補強



株式会社近代化成


施 工 方 法

下 地 清 掃



・ごみなどを取り除き、清掃してから乾燥状態で使用します。

樹 脂 コ ー テ ィ ン グ




・主剤、硬化剤を所定の混合比で混合後、ローラー刷毛、吹き付けにより塗布する。過剰塗布は空隙に樹脂がつまり透水機能を損ないますので注意してください。

・標準塗布量(トップコート): 0.4kg/m²

・標準塗布量(ジョイント): 0.5kg/m²

骨 材 散 布



・すべり止めとして珪砂6号を人力または機械により均一に散布する。過剰散布は空隙をつめますので注意してください。

・標準散布量: 0.1~0.2kg/m²

養 生

製 造 元

株式会社 近代化成

〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字小坂141-2

TEL: 0561-38-5100 FAX: 0561-38-1270

URL: <http://www.kindai-kasei.co.jp>